

**DURÍN TINTA ACRÍLICA PREMIUM PISO FOSCA**

**TINTA ACRÍLICA PREMIUM PISO FOSCA** feito para pisos cimentados interiores e exteriores, para pintura e repintura, com ótima resistência e durabilidade. Disponível conforme catálogo de cores.

**INDICAÇÃO:** Indicada para superfície de concreto rústicos ou lisos, quadras poliesportivas, demarcação de garagens, pisos comerciais, áreas de lazer e etc. Tem ótima cobertura e boa aderência, por isso, é muito resistente ao tráfego de pessoas e carros leves, quando aplicada em superfícies preparadas corretamente.

**Disponível nos tamanhos:** 3,6L e 18L

**Referência Normativa:**

**Classificação:** Este produto está classificado e atende a todos os parâmetros de testes citados na norma **ABNT NBR 11702 : 2019 tipo 4.5.14**

**Composição:**

Água, resina à base de dispersão aquosa de copolímeros acrílicos modificados, aditivos, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais, glicóis, agentes espessantes, tensoativos, fungicida e bactericida.

**Especificações Técnicas\*:**

**Teor de VOC:** máximo de 100g/L

**Viscosidade:** 85 a 105KU

**Sólido Massa:** 35 a 55%

**PH:** 8,00 a 10,50

**Densidade:** 1.200 a 1.350 g/cm<sup>3</sup>

**Ponto de fulgor:** acima de 100°C

\* Para informações toxicológicas consulte **FISPQ** em [www.durin.com.br](http://www.durin.com.br)

**Aplicação:**

Misture bem o produto antes e durante a pintura;

Aplique em temperatura ambiente de 10 a 40°C;

Evite aplicar em dias chuvosos, superfícies quentes e/ou com incidência de sol, correntes intensas de ar e umidade relativa do ar superior a 85%;

Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos;

Evite retoques isolados após secagem do produto.

**DILUIÇÃO** 

Em água potável

1° Demão: 30%

20% demais demãos

**AMBIENTE** 

Interno & Externo

**ACABAMENTO** 

Fosco

**RENDIMENTO ACABADO** 

Balde (18L): 70m<sup>2</sup>

Galão (3,6L): 14m<sup>2</sup>

**RENDIMENTO** 

Por demão

Balde (18L): 350m<sup>2</sup>

Galão (3,6L): 70m<sup>2</sup>

**SECAGEM E N° DE DEMÃOS** 

De 2 a 3 demãos

Entre demãos: 4 horas

Ao toque: 1 hora

Tráfego de pessoas: 48 horas

Tráfego veículos leves: 72 horas

**FERRAMENTAS**

Pincel ou Trincha 

Rolo de lã 

**Preparação da Superfície:**

---

A superfície deve estar em bom estado: firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo.

**CIMENTADO NOVO:** Aguardar a secagem e cura total da superfície por no mínimo 28 dias, aplicar **Durin fundo preparador de paredes** conforme orientação do fabricante.

**MANCHAS DE ÓLEO, GORDURAS, GRAXAS E SIMILARES:** Lavar com solução de água e detergente neutro, enxaguar e aguardar a secagem completa.

**SUPERFÍCIES COM MOFO:** Lavar com água sanitária em proporção de 1/1 com água potável, deixar agir no mínimo 15 minutos, enxaguar com água potável em abundância até a remoção total do mofo, aguardar a secagem completa.

**SUPERFÍCIES EM BOM ESTADO (REPINTURA):** Eliminar resíduos ou contaminantes, lixar, eliminar o pó e repintar.

**CIMENTO QUEIMADO:** Aguardar a secagem e cura total da superfície por no mínimo 28 dias, após este período, lavar com solução 4 partes de água potável em 1 parte de ácido muriático, enxaguar bem. Aguardar secagem e certificar-se se a lavagem provocou poros na superfície para aderência da tinta, caso contrario repetir o processo.