



Tem tudo para o seu lar!

BOLETIM TÉCNICO DE PRODUTO QUÍMICO

TINTA DURIN USO GERAL

400mL 250g

LITERATURA E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DESCRIÇÃO: Tinta Aerossol elaborada com produtos de alta qualidade, indicada e aprovada para uso nos mais diversos tipos de pintura. Garante uma boa cobertura, alto rendimento e excelente secagem.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:

COR	CARACTERÍSTICO
ESTADO FÍSICO	LÍQUIDO /PREMIDO
ODOR	CARACTERÍSTICO
LIMITES DE EXPLOSIVIDADE	NÃO ESTOCAR ACIMA DE 50°C
pH	NÃO APLICÁVEL
PONTO DE FULGOR	- 70 °C (VASO FECHADO)
SOLUBILIDADE	INSOLÚVELEM ÁGUA
DENSIDADE	0,96 A 1,00 g/cm ³
PRESSÃO INTERNA	45 a 65 Psi a 50°C
TAXA DE LIBERAÇÃO	60 a 100 g/minutos.
VISCOSIDADE	20" A 35" CF ³

INSTRUÇÕES DE USO:

PREPARO DE SUPERFÍCIE: Certifique-se que a superfície a ser pintada está completamente seca e livre de sujidades. Para corrigir imperfeições e obter uma melhor aderência da tinta, recomenda-se lixar a superfície. Proteja as partes que não serão pintadas. **Em superfícies previamente pintadas**, deve-se remover a pintura antiga com lixa ou removedor de tintas.

APLICAÇÃO: Agite bem a embalagem antes e durante o uso, faça um pequeno teste do aplicador, pressionado a válvula algumas vezes em qualquer superfície, verificando o formato do jato. Pulverize a uma distância de 20 cm a 30 cm do local, realizando movimentos uniformes, cobrindo a área desejada. Evite escorrimento, aplicando a primeira demão bem fina, como uma "névoa", preparando a superfície para as próximas demãos.

SECAGEM: 5 minutos **entre demãos**, 15 minutos **ao toque**, 1 hora **para manuseio** e 24 horas **para teste de resistência**.

INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS:

PARA O FUNDO USO GERAL: Para um melhor acabamento, lixe a superfície com auxílio de uma lixa d' água 400 e aplique de 1 a 2 demãos, aguardando a secagem entre as mesmas.

PARA A TINTA USO GERAL: Para uma melhor cobertura, aplique no máximo 2 demãos.

PARA O VERNIZ USO GERAL: Certifique-se que a superfície a ser envernizada está seca e com uma cura mínima de 24 horas. Aplique uma camada de verniz fina. Em cores metálicas, aplicar no máximo 2 demãos de verniz.



DURÍN INDÚSTRIA DE PLÁSTICO LTDA

Av. Pref. Alberto Natalino Miquelute, 6500 - CEP 89 245-000 - ARAQUARI - SC - BRASIL

RECOMENDAÇÕES E CUIDADOS: Não aplicar o verniz nas cores metálicas cromada, bronze, ouro e dourada e em superfícies de vinil, isopor, plástico, acrílico ou tecidos emborrachados. Para aplicação das tintas Uso Geral e Fundo Uso Geral, em superfícies como: plástico, acrílico, papel, gesso, metal, cerâmica e vime, recomenda-se realizar teste de compatibilidade e secagem do produto. Não recomendamos a utilização em madeira e couro. Não aplicar em temperaturas abaixo de 18°C ou com tempo muito úmido. Em dias de muito frio, antes da pintura, recomenda-se deixar as peças a serem pintadas no sol. Não realizar a aplicação em locais fechados ou sem circulação de ar. Em caso de entupimento da válvula, retire o atuador e mergulhe em acetona ou qualquer outro solvente. Se necessário, limpe o orifício com uma agulha bem fina. Após o uso, limpe a válvula, virando a lata para baixo, e pressionando até sair somente gás.

EMBALAGEM: Tubo de Folha de Flandres, 57x206mm, com verniz interno e acabamento externo sobre esmalte.

ESTOCAGEM: Manter em local coberto e ventilado (temperatura inferior a 50°C).

PRECAUÇÕES: ATENÇÃO. Aerossol inflamável. Recipiente pressurizado: pode romper se aquecido. Pode ser nocivo se ingerido. Provoca irritação à pele. Provoca irritação ocular. Pode provocar irritação das vias respiratórias. Pode provocar sonolência ou vertigem. Nocivo para os organismos aquáticos. Mantenha afastado do calor, faísca, chama aberta ou superfícies quentes. - Não fume. Mantenha ao abrigo da luz solar. Não exponha a temperaturas superiores a 50°C. EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com água e sabão em abundância. EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. **Não deve ser utilizado sobre a pele/corpo.** Caso sinta indisposição, contate o Disque-Intoxicação 0800-722-6001 ou um médico.

SEGURANÇA: Antes de usar este ou qualquer outro produto químico, assegure-se de ter lido e entendido as informações contidas na Ficha de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). Observe os potenciais riscos e siga todas as medidas de precaução, instruções de manuseio, considerações e disposições mencionadas na FISPQ e na embalagem.

SUPORTE TÉCNICO: O Departamento Técnico/SAC da Durín tem experiência prática na utilização dos produtos e processos de fabricação. Solicite assistência através de nossa equipe de vendas. Havendo necessidade de esclarecimentos técnicos ligue 0800 602 1100. Em caso de emergência, consulte o Disque-Intoxicação 0800 722 6001.



DURÍN INDÚSTRIA DE PLÁSTICO LTDA

Av. Pref. Alberto Natalino Miquelute, 6500 - CEP 89 245-000 - ARAQUARI - SC - BRASIL