

DURÍN VERNIZ MARÍTIMO INTERIOR & EXTERIOR

VERNIZ MARÍTIMO INTERIOR & EXTERIOR com proteção solar, tem secagem rápida, baixo odor, alta durabilidade, protege e preserva a madeira por muito mais tempo, mantendo seu aspecto natural. Disponível conforme catálogo de cores.

INDICAÇÃO: Indicado para superfícies internas e externas de madeiras, tais como janelas, portas, varandas, portões, não recomendado para pisos.

Disponível nos tamanhos: 900ML e 3,6L

Referência Normativa:

Classificação: Este produto está classificado e atende a todos os parâmetros de testes citados na norma **ABNT NBR 11702:2019 tipo 4.3.2.4**

Composição:

Água, resina à base de dispersão aquosa de copolímeros acrílicos modificados, aditivos, pigmentos isentos de metais pesados, glicóis, agentes espessantes, tensoativos, fungicida e bactericida.

Especificações Técnicas*:

Teor de VOC: máximo de 130g/L

Viscosidade: 55 a 65KU

Sólido Massa: 30 a 35%

PH: 8,00 a 10,50

Densidade: 0,950 a 1,080 g/cm³

Ponto de fulgor: acima de 100°C

* Para informações toxicológicas consulte **FISPQ** em www.durin.com.br

Aplicação:

Misture bem o produto antes e durante a pintura;

Aplique em temperatura ambiente de 10 a 40°C;

Evite aplicar em dias chuvosos, superfícies quentes e/ou com incidência de sol, correntes intensas de ar e umidade relativa do ar superior a 85%;

Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos;

Evite retoques isolados após secagem do produto.

DILUIÇÃO 
Pronto para uso

SECAGEM E Nº DE DEMÃOS 
De 2 a 3 demãos
Entre demãos: 4 horas
Ao toque: 30 minutos
Final : 5 horas

RENDIMENTO 
Por demão
Balde (900ML): até 20m²
Galão (3,6L): até 80m²

AMBIENTE 
Interno & Externo

ACABAMENTO 
Brilhante

FERRAMENTAS
Pincel ou Trincha 
Rolo de lã
Rolo de espuma 

Preparação da Superfície:

A superfície deve estar em bom estado: firme, coesa, limpa, seca (máximo 20% de umidade), sem poeira, gordura, graxa, ferrugem, partes soltas, sabão ou mofo: não aplique em madeira úmida ou verde.

MADEIRA NOVA: Eliminar as farpas através de lixamento. Corrigir as imperfeições com massa para madeira base água, lixar e eliminar pó com pano embebido em água raz.

MADEIRA RESINOSA: Lavar com thinner esperar secar, repetir operação, aplicar duas demãos de fundo nivelador para madeira base água, conforme orientação do fabricante, lixar, eliminar o pó com pano embebido em água raz e pintar.

REPINTURA: Lixar bem até retirar totalmente o verniz anterior, eliminar o pó com pano embebido em água raz e pintar.

MANCHAS DE ÓLEO, GORDURAS, GRAXAS E SIMILARES: Lavar com solução de água e detergente neutro, enxaguar e aguardar a secagem completa.

SUPERFÍCIE COM MOFO: Lavar com água sanitária em proporção de 1/1 com água potável, deixar agir no mínimo 15 minutos, enxaguar com água potável em abundância até a remoção total do mofo, aguardar a secagem completa.