

DURÍN MASSA ACRÍLICA INTERIOR & EXTERIOR

MASSA ACRÍLICA EXTERIOR & INTERIOR possui facilidade de aplicação e lixamento, alto poder de enchimento, nivela, alisa e corrige pequenas imperfeições de superfície rasas, podendo ser utilizadas em áreas internas e externas. Disponível somente em branco.

INDICAÇÃO: Indicada para corrigir superfícies rasas de paredes internas e externas de alvenaria, reboco, concreto e fibrocimento.

Disponível nos tamanhos: 6kg e 25kg

Referência Normativa:

Classificação: Este produto está classificado e atende a todos os parâmetros de testes citados na norma

ABNT NBR 11702:2019 tipo 4.7.1

Desempenho: Atende os requisitos de desempenho conforme **ABNT NBR 15348:2006**

Composição:

Água, resina à base de dispersão aquosa de copolímeros acrílicos, aditivos, cargas minerais, agentes espessantes.

Especificações Técnicas*:

Teor de VOC: máximo de 50g/L

PH: 8,00 a 10,50

Densidade: 1.650 a 1.780 g/cm³

Ponto de fulgor: acima de 100°C

Sólido Massa: 65 a 75%

* Para informações toxicológicas consulte **FISPQ** em www.durin.com.br

Aplicação:

Aplique em camadas finas, usando espátulas e/ou desempenadeiras;

Lixe entre as demãos com lixa 220, para acabamento final utilize uma lixa mais fina;

Depois de lixar, tirar todo o pó passando pano úmido ou seco;

Lembrando sempre de esperar 4 horas entre demãos;

Aplique em temperatura ambiente de 10 a 40°C;

Evite aplicar em dias chuvosos, superfícies quentes e/ou com incidência de sol, correntes intensas de ar e umidade relativa do ar superior a 85%.

DILUIÇÃO 

Pronto para uso
Se necessário diluir 5%

SECAGEM E Nº DE DEMÃOS 

De 2 a 3 demãos
Entre demãos: 4 horas
Ao toque: 1 hora
Final : 12 horas

RENDIMENTO 

Por demão
Balde (25kg): até 50m²
Galão (6kg): até 12m²

AMBIENTE 
Interno & Externo

ACABAMENTO 
Fosco

FERRAMENTAS 
Desempenadeira
Espátula
Rolo de textura 
Régua 

Preparação da Superfície:

A superfície deve estar em bom estado: firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo.

REBOCO NOVO: Aguardar a secagem e cura total da superfície por no mínimo 28 dias, aplicar **Durín Selador Acrílico**.

CONCRETO, GESSO E BLOCOS DE CIMENTO: Aplicar uma demão de **Durín Fundo Preparador de Paredes**, conforme orientação do fabricante, em caso de gesso desmoldado, aplicar uma demão de fundo sintético nivelador conforme orientação do fabricante.

REBOCO FRACO, DESAGREGADO, CAIAÇÃO OU COM PARTES SOLTAS: Remover o máximo possível lixando ou escovando, eliminar o pó e aplicar uma demão de **Durín Fundo Preparador de Paredes** conforme orientação do fabricante.

PEQUENAS IMPERFEIÇÕES NA SUPERFÍCIE: Para superfícies externas, indicamos a correção com **Durín Massa Acrílica**, em superfícies internas indicamos **Durín Massa Corrida Interior**.

IMPERFEIÇÕES PROFUNDAS: deve-se corrigir com argamassa de cimento 1:3 (1 de cimento para 3 de areia), aguardando a total secagem e cura da superfície num prazo mínimo de 28 dias.

MANCHAS DE ÓLEO, GORDURAS, GRAXAS E SIMILARES: Lavar com solução de água e detergente neutro, enxaguar e aguardar a secagem completa.

SUPERFÍCIE COM MOFO: Lavar com água sanitária em proporção de 1/1 com água potável, deixar agir no mínimo 15 minutos, enxaguar com água potável em abundância até a remoção total do mofo, aguardar a secagem completa.

SUPERFÍCIES COM BRILHO: Lixar até obter uma superfície totalmente fosca e eliminar o pó resultante do lixamento, com escovamento e pano umedecido.