

FUNDO PREPARADOR especialmente desenvolvido para preparar a superfície para pintura, é um produto de baixo odor, altamente penetrante, atua como aglutinador de partículas soltas, fazendo com que a tinta tenha maior aderência a superfície a ser pintada, além de formar uma barreira contra a alcalinidade. Produto incolor.

INDICAÇÃO: É indicado para reboco novo e/ou fraco, pinturas calcinadas, gesso, paredes caídas e fibrocimentos, em paredes internas ou externas.

Disponível nos tamanhos: 3,6L e 18L

Referência Normativa:

Classificação: Este produto está classificado e atende a todos os parâmetros de testes citados na norma **ABNT 11702:2019 tipo 4.1.2.8**

Composição:

Água, resina especial penetrante à base de dispersão aquosa de copolímeros acrílicos, aditivos, agentes espessantes.

Especificações Técnicas*:

Teor de VOC: máximo de 100g/L

PH: 8,00 a 10,50

Ponto de fulgor: acima de 100°C

Densidade: 950 a 1.050 g/cm³

Sólido Massa: 7 a 10%

* Para informações toxicológicas consulte **FISPQ** em www.durin.com.br

Aplicação:

Misture bem o produto antes e durante a pintura;

Aplique em temperatura ambiente de 10 a 40°C;

Evite aplicar em dias chuvosos, superfícies quentes e/ou com incidência de sol, correntes intensas de ar e umidade relativa do ar superior a 85%;

Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos;

Evite retoques isolados após secagem do produto.

DILUIÇÃO

Pronto para uso **
Se necessário diluir de
10 a 100%

SECAGEM E Nº DE DEMÃOS

Entre demãos: 4 horas
Ao toque: 1 hora
Final : 12 horas

RENDIMENTO

Por demão
Balde (18L): até 250m²
Galão (3,6L): até 50m²



AMBIENTE

Interno & Externo

ACABAMENTO

Não se aplica

FERRAMENTAS

Pincel ou Trincha 
Rolo de lã 

** Fazer um pequeno teste na área a ser aplicada e esperar secar. Na ocorrência de brilho diluir em 10% e refazer o teste em nova área, se persistir aumente a diluição (10 a 100%) até não apresentar mais brilho.

Preparação da Superfície:

A superfície deve estar em bom estado: firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo.

REBOCO NOVO: Aguardar a secagem e cura total da superfície por no mínimo 28 dias.

CONCRETO, GESSO E BLOCOS DE CIMENTO: Aplicar uma demão de **Durín Fundo Preparador de Paredes**, conforme orientação do fabricante, em caso de gesso desmoldado, aplicar uma demão de fundo sintético nivelador conforme orientação do fabricante.

REBOCO FRACO, DESAGREGADO, CAIAÇÃO OU COM PARTES SOLTAS: Remover o máximo possível lixando ou escovando, eliminar o pó e aplicar uma demão de **Durín Fundo Preparador de Paredes** conforme orientação do fabricante.

PEQUENAS IMPERFEIÇÕES NA SUPERFÍCIE: Para superfícies externas, indicamos a correção com **Durín Massa Acrílica**, em superfícies internas indicamos **Durín Massa Corrida Interior**.

IMPERFEIÇÕES PROFUNDAS: deve-se corrigir com argamassa de cimento 1:3 (1 de cimento para 3 de areia), aguardando a total secagem e cura da superfície num prazo mínimo de 28 dias.

MANCHAS DE ÓLEO, GORDURAS, GRAXAS E SIMILARES: Lavar com solução de água e detergente neutro, enxaguar e aguardar a secagem completa.

SUPERFÍCIE COM MOFO: Lavar com água sanitária em proporção de 1/1 com água potável, deixar agir no mínimo 15 minutos, enxaguar com água potável em abundância até a remoção total do mofo, aguardar a secagem completa.