

SELADOR ACRÍLICO uniformiza e sela a absorção, oferecendo maior rendimento e melhor acabamento em sua pintura. Disponível em branco.

INDICAÇÃO: Indicado para selar e uniformizar a absorção em superfícies novas internas e externas em alvenaria, reboco, concreto e blocos.

Disponível nos tamanhos: 3,6L e 18L

Referência Normativa:

Classificação: Este produto está classificado e atende a todos os parâmetros de testes citados na norma **ABNT NBR 11702:2019 tipo 4.1.2.5**

Composição:

Água, resina à base de dispersão aquosa de copolímeros acrílicos, aditivos, cargas minerais, agentes espessantes.

Especificações Técnicas*:

Teor de VOC: máximo de 50g/L

Viscosidade: 85 a 100KU

Sólido Massa: 40 a 45%

PH: 8,00 a 10,50

Densidade: 1.300 a 1.400 g/cm³

Ponto de fulgor: acima de 100°C

* Para informações toxicológicas consulte **FISPQ** em www.durin.com.br

Aplicação:

Misture bem o produto antes e durante a pintura;

Aplique em temperatura ambiente de 10 a 40°C;

Evite aplicar em dias chuvosos, superfícies quentes e/ou com incidência de sol, correntes intensas de ar e umidade relativa do ar superior a 85%;

Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos;

Evite retoques isolados após secagem do produto.

DILUIÇÃO

Em água potável
10 a 15%

SECAGEM E Nº DE DEMÃOS

Entre demãos: 4 horas
Ao toque: 1 hora
Final : 12 horas

RENDIMENTO

Por demão
Balde (18L): até 125m²
Galão (3,6L): até 25m²

AMBIENTE 
Interno & Externo

ACABAMENTO 
Fosco

FERRAMENTAS
Pincel ou Trincha 
Rolo de lã 

Preparação da Superfície:

A superfície deve estar em bom estado: firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo.

REBOCO NOVO: Aguardar a secagem e cura total da superfície por no mínimo 28 dias, aplicar **Durín Selador Acrílico**.

CONCRETO, GESSO E BLOCOS DE CIMENTO: Aplicar uma demão de **Durín Fundo Preparador de Paredes**, conforme orientação do fabricante, em caso de gesso desmoldado, aplicar uma demão de fundo sintético nivelador conforme orientação do fabricante.

REBOCO FRACO, DESAGREGADO, CAIAÇÃO OU COM PARTES SOLTAS: Remover o máximo possível lixando ou escovando, eliminar o pó e aplicar uma demão de **Durín Fundo Preparador de Paredes** conforme orientação do fabricante.

PEQUENAS IMPERFEIÇÕES NA SUPERFÍCIE: Para superfícies externas, indicamos a correção com **Durín Massa Acrílica**, em superfícies internas indicamos **Durín Massa Corrida Interior**.

IMPERFEIÇÕES PROFUNDAS: deve-se corrigir com argamassa de cimento 1:3 (1 de cimento para 3 de areia), aguardando a total secagem e cura da superfície num prazo mínimo de 28 dias.

MANCHAS DE ÓLEO, GORDURAS, GRAXAS E SIMILARES: Lavar com solução de água e detergente neutro, enxaguar e aguardar a secagem completa.

SUPERFÍCIE COM MOFO: Lavar com água sanitária em proporção de 1/1 com água potável, deixar agir no mínimo 15 minutos, enxaguar com água potável em abundância até a remoção total do mofo, aguardar a secagem completa.