



ADESIVO DE ALTO DESEMPENHO PARA ARGAMASSAS E CHAPISCOS

ADESIVO DE ALTO DESEMPENHO DURIN PARA ARGAMASSAS E CHAPISCOS, por ser uma resina de acetato de polivinila (PVA), proporciona ótima adesividade, alto desempenho e excelente aderência das argamassas e chapiscos, conferindo plasticidade, melhorando a impermeabilidade e retração das argamassas. Indicado para áreas externas e internas.

INDICAÇÃO: chapiscos, aditivo para argamassa de reparo, revestimento, regularização, estucagem, fixador de caiação, plastificante e retardador para gesso.

Disponível nos tamanhos: 1L, 3,2L e 18L.

Composição:

Básica emulsão aquosa de acetato de polivinila (PVA), água e biocida.

Especificações Técnicas*:

Viscosidade STORMER: 40 a 50 KU.

PH: 4 a 6.

Viscosidade COPO FORD: 10 a 15 s.

Densidade: 1,000 a 1,050 g/cm³.

Sólido: 8 a 10%.

Cor: Branco leitoso

Validade: 12 meses

* Para informações toxicológicas consulte **FISPQ** em www.durin.com.br

Modo de Usar:

Misture bem o produto antes de usar.

Diluir o adesivo a água de amassamento, conforme indicação para cada tipo de aplicação como descrito na embalagem, nunca direto sobre mistura seca.

Preparação da Superfície:

As superfícies reparadas, revestidas e estucadas deverão estar limpas, porosas, isentas de pó ou oleosidade. Antes de aplicar, devem estar bem umedecidas.

Aplicação:

CHAPISCO: 1 Parte cimento portland* para 3 partes areia média, Amolentar mistura seca com a solução: 1 parte de adesivo para 2 partes de água (1:2), aguardar 72 horas para cura.

PINTURA Cal de pintura/ cimento comum/ cimento branco/ tinta mineral; Amolentar com a solução 1 parte de adesivo para 3 partes de água (1:3)

REPAROS/ASSENTAMENTOS/REVESTIMENTOS: 1 parte de cimento portland, 3 partes de areia média seca e peneirada e amolentar mistura seca com a solução 1 parte de adesivo para 2 partes de água (1:2)

ESTUCAGEM: o cimento portland pode ser misturado ao cimento branco para obter outras tonalidades e amolentar mistura seca com a solução 1 parte de adesivo para 2 partes de água (1:2)

PLASTIFICANTE E RETARDADOR PARA GESSO: amolentar com a solução 1 parte de adesivo para 2 partes de água (1:2)

*RECOMENDADO SOMENTE O USO DE CIMENTO PORTLAND COMUM

AMBIENTE

Internos & Externos

Av. Prefeito Alberto Miquelute N°6500, ITINGA, ARAQUARI - SC CEP: 89245-000

Químico responsável: Claudinei Pereira da Silva CRQ 4449154 XIII Região

Elaborado por: P&D Tintas / Qualidade

Revisão: Novembro 2022



BOLETIM TÉCNICO

ADESIVO DE ALTO DESEMPENHO PARA ARGAMASSAS E CHAPISCOS

Consumo/Rendimento:

RENDIMENTO/ CONSUMO	Consumo aproximado:	Rendimento por embalagem 1L	Rendimento por embalagem 3,2L	Rendimento por embalagem 18L
Adesivo para chapisco, estucagem, pintura e plastificante para gesso	300g/m ²	até 3,3m ²	até 12m ²	até 60m ²
Adesivo para chapisco rolado	200g/m ²	até 5m ²	até 16m ²	até 90m ²
Reparos, assentamentos e revestimentos	400g/m ²	até 2,5m ²	até 8 m ²	até 45m ²

OBSERVAÇÕES: A superfície deverá ser preparada, conforme recomendações da **ABNT NBR 7200**. Superfícies lisas com baixa porosidade devem ser apicoadas. Não é recomendado o uso de cimento de pega lenta (CP III e IV). Nunca utilizar o produto sem diluição.

Para mais informações referentes à aplicação de nossos produtos, consultar boletim técnico no site www.durin.com.br ou entrar em contato com o SAC Durin **08006021100**

Av. Prefeito Alberto Miquelute N°6500, ITINGA, ARAQUARI - SC CEP: 89245-000

Químico responsável: Claudinei Pereira da Silva CRQ 4449154 XIII Região

Elaborado por: P&D Tintas / Qualidade

Revisão: Novembro 2022



BOLETIM TÉCNICO

ADESIVO DE ALTO DESEMPENHO PARA ARGAMASSAS E CHAPISCOS

Armazenamento:

Manter a embalagem fechada, na posição vertical, fora do alcance de crianças e animais. Armazenar em local coberto, seco e arejado, com temperatura entre 10°C e 40°C.

Segurança:

Recomendamos o uso de óculos de segurança, luvas e máscara protetora. Manter o ambiente ventilado durante a aplicação e secagem. Evitar inalação dos vapores e contato com o produto. A embalagem não deve ser reutilizada. Em caso de contato com a pele ou olhos, lavar com água corrente em abundância. Ocorrendo irritação de pele, olhos e alterações das vias respiratórias ou ingestão, não provocar vômito e procurar auxílio médico, informando e levando a embalagem do produto.

Proteção ao Meio Ambiente:

Não permita escoamento para córregos rios e esgotos. Caso haja sobra deste produto, pinte outros locais ou faça doação; Esta embalagem destampada e com resíduos secos de produto, é classificada segundo a norma NBR 10.004 como RESÍDUO NÃO PERIGOSO/ NÃO INERTE, devendo ser destinado à reciclagem conforme o tipo de embalagem; Consulte o departamento responsável pela coleta de lixo.

Advertência:

Atenção. Pode ser nocivo se ingerido. Leia o rótulo antes de utilizar o produto. A Ficha de Informações de Segurança de produtos Químicos deste produto químico pode ser obtida por meio do site www.durin.com.br

Condições de Garantia:

As características do produto só serão alcançadas mediante um conjunto de fatores alheios ao controle do fabricante, como preparação correta da superfície, manuseio adequado do produto, condições climáticas, contida na embalagem ou boletim técnico. Em caso de dúvidas, ou caso surjam outras necessidades de manutenção corretiva, os usuários devem solicitar orientação técnica gratuita por meio do **SAC DURIN**.

Av. Prefeito Alberto Miquelute N°6500, ITINGA, ARAQUARI - SC CEP: 89245-000

Químico responsável: Claudinei Pereira da Silva CRQ 4449154 XIII Região

Elaborado por: P&D Tintas / Qualidade

Revisão: Novembro 2022