



Descrição:

Tinta acrílica standard fosca: possui ótimo desempenho, boa cobertura, mínimo respingamento e fácil aplicação. Está disponível conforme o catálogo de cores.

Indicação: indicado para pintura de superfícies internas e externas de reboco, massa acrílica, massa corrida, texturas, concreto, fibrocimento, gesso e para repintura de paredes em alvenaria em geral.

DISPONÍVEL NOS TAMANHOS: 900 ML (em algumas cores); 3,6L e 18L

Referência Normativa:

Classificação: Este produto está classificado e atende a todos os parâmetros de testes citados na norma **ABNT NBR 11702, tipo 4.5.9.**

Composição:

Água, resina à base de dispersão aquosa de copolímeros acrílicos modificados, aditivos, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais, glicóis, agentes espessantes, tensoativos, fungicidas e bactericidas.

Especificações Técnicas*:

Teor de VOC:

Máximo de 100g/ L.

PH:

8,0 a 10,50

Viscosidade:

90 a 105KU

Densidade:

1.200 a 1.400g/cm³

Sólido Massa:

35 a 55%

Ponto de fulgor:

acima de 100°C

Prazo de validade: 36 meses **(Embalagem lacrada, sem uso).**

* Para informações toxicológicas consulte **FISPQ** em www.durin.com.br

Aplicação:

Antes de iniciar o processo de pintura, leia com atenção todas as informações contidas na embalagem ou entre em contato com nosso departamento técnico por meio do **SAC Durín**.

- Misture bem o produto antes e durante a pintura.
- Aplique em temperatura ambiente entre 10 °C e 40 °C.
- Evite aplicar em dias chuvosos, em superfícies quentes e/ou com incidência direta de sol, com correntes intensas de ar e com umidade relativa do ar superior a 85%.
- Aplique o produto de maneira uniforme, evitando repasses excessivos.
- Evite retoques isolados após a secagem do produto.

Aplicação:

DILUIÇÃO:

Em água potável
1º Demão: 20%
10 a 15% demais demãos

SECAGEM E Nº DE DEMÃOS:

De 2 a 3 demãos
Entre demãos: 4 horas
Ao toque: 1 hora
Final : 12 horas

RENDIMENTO ACABADO:

Balde (18L): 70m²
Galão (3,6L): 14m²

AMBIENTE:

Interno & Externo

ACABAMENTO:

Fosco

FERRAMENTAS:

Pincel ou Trincha
Rolo de lã



Preparação da Superfície:

A superfície deve estar em bom estado: firme, coesa, limpa, seca e sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo.

Reboco novo: aguardar a secagem e a cura total da superfície por no mínimo 28 dias e, em seguida, aplicar o Selador Acrílico Durín.

Concreto, gesso e blocos de cimento: aplicar uma demão de Fundo Preparador de Paredes Durín, conforme orientação do fabricante. Em caso de gesso desmoldado, aplicar uma demão de fundo sintético nivelador, conforme orientação do fabricante.

Reboco fraco, desagregado, caiação ou com partes soltas: remover o máximo possível lixando ou escovando, eliminar o pó e aplicar uma demão de Fundo Preparador de Paredes Durín, conforme orientação do fabricante.

Pequenas imperfeições na superfície para superfícies externas, indicar a correção com Massa Acrílica Durín; para superfícies internas, indicar Massa Corrida Interior Durín.

Imperfeições profundas: deve-se corrigir com argamassa de cimento 1:3 (1 parte de cimento para 3 partes de areia), aguardando a secagem e a cura total da superfície por um prazo mínimo de 28 dias.

Manchas de óleo, gorduras, graxas e similares: lavar com solução de água e detergente neutro, enxaguar e aguardar a secagem completa.

Superfície com mofo: lavar com água sanitária diluída em água potável na proporção 1:1, deixar agir por no mínimo 15 minutos, enxaguar com água potável em abundância até a remoção total do mofo e aguardar a secagem completa.

Superfícies com brilho: lixar até obter uma superfície totalmente fosca e eliminar o pó resultante do lixamento com escovamento e pano umedecido.

Superfícies em bom estado (repintura): eliminar resíduos ou contaminantes, lixar, remover o pó e repintar.

CONDIÇÕES DE GARANTIA:

As características do produto só serão alcançadas mediante um conjunto de fatores alheios ao controle do fabricante, como conservação e limpeza da superfície aplicada, preparação correta da superfície, manuseio adequado do produto, condições climáticas, esquema de pintura adequado e técnica de aplicação, contida na embalagem ou boletim técnico. Em caso de dúvidas, ou caso surjam outras necessidades de manutenção corretiva, os usuários devem solicitar orientação técnica gratuita por meio do **SAC Durín**.