



BOLETIM TÉCNICO

TINTA ESMALTE

PREMIUM BRILHANTE



Descrição:

TINTA ESMALTE PREMIUM BRILHANTE: base água de secagem rápida, baixo odor, não amarela, fácil aplicação, bom alastramento e boa aderência para metais e madeiras. Disponível conforme catálogo de cores.

INDICAÇÃO: Indicado para superfícies internas e externas de madeiras, metais ferrosos, galvanizados e alumínio.

DISPONÍVEL NOS TAMANHOS: 225ML, 900ML e 3,6L.

Referência Normativa:

Classificação: Este produto está classificado e atende a todos os parâmetros de testes citados na norma **ABNT NBR 11702 tipo 4.2.3.1**

Composição:

Água, resina à base de dispersão aquosa de copolímeros acrílicos modificados, aditivos, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais, glicóis, agentes espessantes, tensoativos, fungicida e bactericida.

Especificações Técnicas*:

Teor de VOC: Máximo de 130g/L

PH: 8,0 a 10,50.

Viscosidade: 80 a 100KU

Densidade: 0,950 a 1.250 g/cm³

Sólido Massa: 35 a 44%

Ponto de fulgor: Acima de 100°C

Prazo de validade: 36 meses (Embalagem lacrada, sem uso).

* Para informações toxicológicas consulte **FISPQ** em www.durin.com.br

Aplicação:

Antes de iniciar o processo de pintura leia com atenção todas as informações contidas na embalagem ou entre em contato com nosso departamento técnico por meio do **SAC Durín**;

Misture bem o produto antes e durante a pintura, mantendo recipiente fechado sempre que possível;

Prepare a superfície limpando, lixando no sentido dos veios da madeira e eliminando toda poeira;

Aplicar 1ª demão e aguardar secagem, lixar com lixa fina, sempre no sentido dos veios, eliminar poeira e aplicar demais demãos, lembrando sempre que a aplicação deve ser feita com pincel ou trincha no sentido dos veios da madeira; caso após aplicação 1ª demão pode ocorrer que a fibra da madeira deforme, lixar com lixa fina e suave no sentido das fibras da madeira, eliminar pó e aplicar demais demãos.

Aplique em temperatura ambiente de 10°C a 40°C;

Evite aplicar em dias chuvosos, superfícies quentes e ou com incidência de sol, correntes intensas de ar e umidade relativa do ar superior a 80%;

Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos;

Evite retoques isolados após secagem do produto;

Para pintura horizontal aplicar verniz nos 6 lados da madeira em no mínimo 4 demãos.

Aplicação:

DILUIÇÃO:

Em água potável
10% todas as demãos
20% pistola

SECAGEM E Nº DE DEMÃOS:

De 2 a 3 demãos
Entre demãos: 4 horas
Ao toque: 30 minutos
Final : 5 horas
Esforço e pressão: 7 dias

RENDIMENTO:

Por demão
Frasco (225ML): até 4,7m²
¼ de Galão (900ML): 18m²
Galão (3,6L): 75m²

AMBIENTE:

Interno & Externo

FERRAMENTAS:

Pincel ou Trincha
Rolo de espuma
Pistola

ACABAMENTO:

Brilhante

Preparação da Superfície:

A superfície deve estar em bom estado: firme, coesa, limpa, seca (máximo 20% de umidade), sem poeira, gordura, graxa, ferrugem, partes soltas, sabão ou mofo: não aplique em madeira úmida ou verde.

MADEIRA NOVA: Eliminar as farpas através de lixamento. Corrigir as imperfeições com massa para madeira base água, lixar e eliminar pó com pano embebido em água raz . Aplicar fundo nivelador para madeira base água e pintar.

MADEIRA RESINOSA: Lavar com thinner esperar secar, repetir operação, aplicar duas demãos de fundo nivelador para madeira base água, conforme orientação do fabricante, lixar, eliminar o pó com pano embebido em água raz e pintar.

REPINTURA: Lixar bem até retirar totalmente o brilho, eliminar o pó com pano embebido em água raz e pintar.

FERRO NOVO SEM FERRUGEM: Lixar bem, aplicar fundo metal antioxidante base água, conforme orientação fabricante, lixar eliminar o pó com pano embebido em água raz e pintar.

FERRO COM FERRUGEM: Remover a ferrugem por completo, com lixa e escova, aplicar fundo metal antioxidante base água, conforme orientação fabricante, lixar e eliminar o pó com pano embebido em água raz e pintar.

MANCHAS DE ÓLEO, GORDURAS, GRAXAS E SIMILARES: Lavar com solução de água e detergente neutro, enxaguar e aguardar a secagem completa.

SUPERFÍCIE COM MOFO: Lavar com água sanitária em proporção de 1/1 com água potável, deixar agir no mínimo 15 minutos, enxaguar com água potável em abundância até a remoção total do mofo, aguardar a secagem completa.

SUPERFÍCIE MADEIRA LAMINADA: Eliminar as farpas através de lixamento. Corrigir as imperfeições com massa para madeira base água, lixar e eliminar pó com pano embebido em água raz.

OBSERVAÇÕES E CUIDADOS: A lâmina de madeira é colada, evite encharcar a superfície com tinta muito diluída e ou aplicar camadas muito grossas em primeira demão, a água pode penetrar e causar bolhas ou fazer a lâmina soltar, aplique sempre camadas finas e sucessivas, respeitando rigorosamente o tempo de secagem entre demãos, orientação consultar o fabricante da madeira se é indicado pintura base água, em caso negativo aplicar fundo isolante específico para para "selar e uniformizar a absorção", aguardar secagem lixar eliminar poeira e realizar pintura normalmente.

CONDIÇÕES DE GARANTIA:

As características do produto só serão alcançadas mediante um conjunto de fatores alheios ao controle do fabricante, como conservação e limpeza da superfície aplicada, preparação correta da superfície, manuseio adequado do produto, condições climáticas, esquema de pintura adequado e técnica de aplicação, contida na embalagem ou boletim técnico. Em caso de dúvidas, ou caso surjam outras necessidades de manutenção corretiva, os usuários devem solicitar orientação técnica gratuita por meio do **SAC Durín**.