

Descrição:

PINTURA EMBORRACHADA DURÍN 3X1: É um produto de alta performance, com efeito emborrachado indicado para selar, impermeabilizar e dar acabamento, podendo corrigir e evitar microfissuras, sua característica emborrachada de alta elasticidade, permite com que a película formada proteja a superfície contra batidas de chuva.

INDICAÇÃO: Paredes e fachadas de alvenaria (novas ou repinturas), massa corrida ou acrílica, texturas acrílicas e concreto.

DISPONÍVEL NOS TAMANHOS: 3,6Kg e 18Kg (Disponibilidade de cor consultar catálogo)

Referência normativa: Este produto atende a ABNT NBR 11702 tipo 4.1.2.7

Composição:

Água, resina á base de dispersão aquosa de copolímeros acrílicos modificados, aditivos, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais, glicóis, agentes espessantes, tensoativos e biocidas.

Especificações Técnicas*:

Viscosidade STORMER:

90 a 120 KU

PH:

8,5 a 10

Ponto de fulgor:

Acima de 100°C

Sólido:

40 a 55%

Densidade Peso Específico:

1,120 a 1,260 g/cm³

Prazo de validade: 36 meses (Embalagem lacrada, sem uso).

* Para informações toxicológicas consulte **FISPQ** em www.durin.com.br

Aplicação:

Antes de iniciar o processo de pintura leia com atenção todas as informações contidas na embalagem ou entre em contato com nosso departamento técnico por meio do **SAC Durín**;

- . Misture bem o produto antes de usar
- . Aplique em temperatura ambiente de 10°C a 40°C
- . Evite aplicar em dias chuvosos, superfícies quentes e com incidência de sol, correntes intensas de ar e umidade relativa do ar superior a 85%
- . Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos
- . Evite retoques isolados após secagem do produto

PINTURA EM INTERIORES: Antes de aplicar a pintura em ambientes internos, verifique se não há vazamentos ou pontos de umidade nas paredes. Caso exista umidade, a tinta emborrachada formará uma película impermeável que poderá reter a umidade no interior da parede. Com o passar do tempo, essa umidade poderá exercer pressão sobre a película, provocando bolhas, descascamento e comprometendo a durabilidade da pintura. Portanto, é fundamental eliminar a origem da umidade antes da aplicação do produto.

Aplicação:

DILUIÇÃO EM ÁGUA POTÁVEL:



1ª demão 10%
Demais demãos **pronto para uso**

SECAGEM:



De 3 a 4 demãos
Entre demãos: 4 horas
Final: 24 horas
Cura total: 7 dias

FERRAMENTAS:



Pincel ou Trincha
de cerdas macias e
rolo de lã.

ACABAMENTO:



Fosco

AMBIENTE:



Interno & Externo

RENDIMENTO:

ACABADO:

3,6KG: ATÉ 10m²
18Kg: ATÉ 50m²

POR DEMÃO:

3,6KG: ATÉ 30m²
18Kg: ATÉ 150m²

Aguardar 20 dias após a última demão para limpeza se necessário, utilizando esponja macia água e detergente neutro com movimentos suaves. Para mais informações referentes à aplicação de nossos produtos, consultar boletim técnico no site www.durin.com.br ou entrar em contato com o **SAC Durín**.

Preparação da Superfície:

REBOCO NOVO: Aguardar a secagem e cura total da superfície por no mínimo 28 dias, lixar eliminar o pó e aplicar uma demão de Durín Fundo Preparador de Paredes conforme orientação do fabricante.

REBOCO FRACO, DESAGREGADO, CAIAÇÃO OU COM PARTES SOLTAS: Remover o máximo possível lixando ou escovando, eliminar o pó e aplicar uma demão de Durín Fundo Preparador de Paredes conforme orientação do fabricante.

CONCRETO E BLOCOS DE CIMENTO: Aplicar uma demão de Durín Fundo Preparador de Paredes, conforme orientação do fabricante

PEQUENAS IMPERFEIÇÕES NA SUPERFÍCIE: Para superfícies externas e internas molháveis, indicamos a correção com Durín Massa Acrílica, para superfícies internas, indicamos a correção com Durín Massa corrida interior.

IMPERFEIÇÕES PROFUNDAS: Deve-se corrigir com argamassa de cimento 1:3 (1 de Cimento para 3 de Areia), aguardando a total secagem e cura da superfície num prazo mínimo de 28 dias.

MANCHAS DE ÓLEO, GORDURAS, GRAXAS E SIMILARES: Lavar com solução de água e detergente neutro, enxaguar e aguardar a secagem completa.

SUPERFÍCIE COM MOFO: Lavar com água sanitária em proporção de 1/1 com água potável, deixar agir no mínimo 15 minutos, enxaguar com água potável em abundância até a remoção total do mofo, aguardar a secagem completa, repetir a operação até que elimine todo o mofo.

SUPERFÍCIES COM BRILHO: Lixar até obter uma superfície totalmente fosca e eliminar o pó resultante do lixamento, com escovamento e pano umedecido.

SUPERFÍCIES EM BOM ESTADO (Repintura): Eliminar resíduos ou contaminantes, lixar, eliminar o pó e pintar.

TRINCAS E FISSURAS COM ESPESSURAS INFERIORES A 0,3mm DE ABERTURA: Eliminar resíduos e ou contaminantes, lixar, eliminar o pó, aplicar uma demão de Durín Fundo Preparador de Paredes e pintar.

TRINCAS E FISSURAS COM ESPESSURAS SUPERIORES A 0,3mm DE ABERTURA: Tratar antes da aplicação, para melhores detalhes de como proceder entrar em contato com o SAC Durín.

CONDIÇÕES DE GARANTIA:

As características do produto só serão alcançadas mediante um conjunto de fatores alheios ao controle do fabricante, como preparação correta da superfície, manuseio adequado do produto, condições climáticas, contida na embalagem ou boletim técnico. Em caso de dúvidas, ou caso surjam outras necessidades de manutenção corretiva, os usuários devem solicitar orientação técnica gratuita por meio do **SAC DURIN**.